

TM FIBERPUSS

Produkttype

TM Fiberpuss er en tørrmørtel sammensatt av sement, hydratkalk, fraksjonssand, polypropylenfiber og tilsetningsstoffer. Mørtelen er sprøytbar med egnet pumpe.

Tekniske data

Dmax.:	1,0 mm.
Brukstemp.:	over +5°C.
Vannbehov:	4,5 liter pr. 25 kg sekk.
Trykkasthet:	Prismer 40 x 40 x 160 mm
1 døgn	1,5 Mpa
7 døgn	4 Mpa
28 døgn	5 Mpa
Bøystrekkfasthet:	1,4 Mpa
Heftfasthet (EPS):	0,09 N/mm ²
Forbruk:	1,6 kg. pr. m ² og mm. tykkelse. Ca. 13 kg pr m ² ved 8 mm tykkelse
Farge:	Grå (avvik i farge må påregnes)
Brukstid:	Ca. 2 timer.

Anvendelse

TM Fiberpuss er en tørrmørtel til utvendig puss av iso- og isorehab lettklinker murverk. Benyttes også på egnede isolasjonsplater (EPS, XPS, Rockwool fasadeplate, treullsment-plater) og grunnmurer av for eksempel Sundolitt KUB, Jacon, Thermomur, Bewi Iglo etc.

Utførelse

Alt pussarbeid må utføres under gode klimaforhold med min. +5°C. Veggene må beskyttes mot direkte sollys, sterk trekk og nedbør. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å oppnå gunstige klimaforhold og nypusset flate skal ettervannes i minst 3 døgn. Ved fasadepuss anses det påkrevd med full innkledning av stillas til tilstrekkelig fasthet er oppnådd (minst 2 uker).

Dokumentert slagregnstett puss.

Sår og dårlig fylte fuger må utbedres før pussarbeidet starter.

1. sjikt TM Fiberpuss påføres underlaget i ca. 4 mm tykkelse. Armeringsduk trykkes og bearbeides inn i den våte mørtelen. Hele armeringsduken skal være omhyllt av mørtel. Armeringsduken skal overlappes med min. 10 cm i skjøtene. På hjørner og i falser benyttes egne hjørnelister med armeringsduk. 1. sjikt skal tørke i 1 – 2 døgn før neste pusslag.

2. sjikt TM Fiberpuss påføres i ca. 4 mm tykkelse, rettes av og bearbeides til ønsket struktur. For å oppnå en slagregnstett vegg må fiberpussen overflatebehandles med ett av de følgende fem alternativer.

- Alt. 1 Silexcor silikatmaling.
 - Alt. 2 Silexcolor Tonachino silikatpuss.
 - Alt. 3 Silancolor silikonbasert maling.
 - Alt. 4 Silancolor tonachino silikonbasert puss.
 - Alt. 5 TM Pussmørtel KC 50/50 hvit.
- Ref. slagregnsprøving O 14432 etter metode NBI-29/1983
Mørtler, tetthet mot slagregn.

Blanding

Mørtelen blandes best med drill og visp eller i tvangsblander. Ved blanding tilsettes ca. 4 liter rent vann i blander/blandekar. Så tilsettes tørrstoffet. Deretter tilsettes resten av vannet til riktig konsistens er oppnådd.

Emballasje

25 kg sekk.

Lagringstid

TM Fiberpuss kan lagres i minst 1 år forutsatt tørr lagring.

Helsefare

Se eget HMS-datablad.
Som for sement virker mørtelen irriterende på hud, slimhinner øyne nese og svelg. Bruk derfor verneutstyr som støvmaske og briller der det er fare for sprut. Får man stoffet i øynene skylles straks med store mengder vann i minst 15 min. og kontakt lege. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer.

Datablad

Utarbeidet april -97.
Sist revidert november -05.
Produktregister nr. 042520

Garanti

Vi garanterer at TM-produktene er av høy og jevn kvalitet. Vi kan ikke gi noen garanti for resultatene som oppnås i praksis da dette i avgjørende grad er beroende på faktorer som vi ikke kan kontrollere, nemlig arbeidets utførelse. Databladet er basert på våre nåværende kunnskaper og erfaringer. På vår hjemmeside ligger alltid oppdaterte datablad. Vi står gjerne til rådighet med veiledning i bruk av våre produkter.



www.mortel.no

E-post: firmapost@mortel.no

Internet: www.mortel.no

Trondheim Mørtelverk AS
Ormen Langesv. 9. 7440 Trondheim
Tlf. 73874000. Fax. 73874001

Avd. Bergen
Døsjø, 5353 Straume.
Tlf. 56326200. Fax. 56332631

Avd. Stavanger
Skvadronvn. 25. 4050 Sola.
Tlf. 51695730. Fax 51695731.